

Optreden van relaxatiekrimp voor risico consument. - 1999

De krimp is terug te voeren op het verschijnsel van relaxatiekrimp. Dit betekent het volgende.

Tijdens de productie wordt textiel op mechanische wijze gespannen en opgerekt. Door de toepassing van veredelingsproducten worden de spanningen in het materiaal doorgaans min of meer gefixeerd. Onder invloed van een reinigingsbehandeling wordt de aanwezige spanning of rek in het materiaal opgeheven en lossen de veredelingsproducten op. Het materiaal krijgt gelegenheid in zijn oorspronkelijke spanningsloze toestand terug te keren, met als gevolg dat krimp en/of vervorming optreedt. Relaxatiekrimp kan eerst na herhaalde reinigingsbehandelingen duidelijk aan het licht treden.

Dit oplossen van de toegepaste veredelingsproducten is er tevens debet aan dat het leder zijn oorspronkelijke glans, greep en helderheid van het ingedrukte motief heeft verloren.

Tevoren kan de ondernemer niet vaststellen of de bewerkingswijze van leder met de daarbij toegepaste veredelingsproducten een reinigingsbehandeling met goed/aanvaardbaar resultaat kan doorstaan. Klacht wordt afgewezen.

99.0048